R01 Revestimiento Liso Or-3000

NATURALEZA

Revestimiento acuoso a base de resinas acrílicas puras en emulsión.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate
Densidad:	1,45-1,55 grs/cm^3 (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	10-12 m^2/litro
Resistencia frote húmedo:	pérdida espesor < 70 µm después de 200 ciclos
Repintado:	3-4 horas
Diluyente:	Agua
Colores:	Blanco y n/cartas NCS y Fachadas

CARACTERÍSTICAS

- El Revestimiento Liso Or-3000 proporciona películas de muy buena adherencia y permeables al vapor de agua.
- Confiere al soporte impermeabilidad, dureza y flexibilidad, así como poca adherencia de polvo y suciedad.
- Su amplia gama de colores permite acabados decorativos, además de protectores.
- También disponible en calidad Anti-Moho.

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

R01 Revestimiento

Liso Or-3000

CAMPOS DE APLICACIÓN

En exterior se recomienda para la protección y decoración de fachadas y cubiertas, ya sean uralitas o con revestimientos aislantes tipo poliuretano.

En su modalidad Anti-Moho, indicado en interiores para decorar y proteger en industria y comercios, donde su actividad favorezca la aparición de hongos, debido a condensaciones de vapor o altas temperaturas.

MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y pinturas viejas; para ello será conveniente efectuar un rascado o preparar el soporte con nuestro *Barniz Sellador*.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 10-20% con agua; para la segunda mano puede diluirse hasta un 10% o aplicar al uso.
- No aplicar por debajo de 5 ℃.

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 4 litros, 10 litros y 15 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.